

### Таблица 3.

#### Расчетные данные гнутых термопрофилей тип ТПС

	Тип профиля	A	B	C	S	масса, 1 п.м. кг.	Ширина развертки, мм
1	ТПС80х50х15х0,8 мм	80	50	15	0,8	1,27	200
2	ТПС100х50х15х0,8 мм	100	50	15	0,8	1,41	220
3	ТПС150х50х15х0,8 мм	150	50	15	0,8	1,72	272
4	ТПС200х50х15х0,8 мм	200	50	15	0,8	2,03	320
5	ТПС100х50х15х1,0 мм	100	50	15	1,0	1,75	220
6	ТПС150х50х15х1,0 мм	150	50	15	1,0	2,14	272
7	ТПС200х50х15х1,0 мм	200	50	15	1,0	2,53	320
8	ТПС100х50х15х1,2 мм	100	50	15	1,2	2,09	220
9	ТПС150х50х15х1,2 мм	150	50	15	1,2	2,56	272
10	ТПС200х50х15х1,2 мм	200	50	15	1,2	3,03	320
11	ТПС100х50х15х1,5 мм	100	50	15	1,5	2,59	220
12	ТПС150х50х15х1,5 мм	150	50	15	1,5	3,18	270
13	ТПС200х50х15х1,5 мм	200	50	15	1,5	3,77	320
14	ТПС250х50х15х1,5 мм	250	50	15	1,5	4,36	370
15	ТПС100х50х15х2,0 мм	100	50	15	2,0	3,40	217
16	ТПС150х50х15х2,0 мм	150	50	15	2,0	4,18	267
17	ТПС200х50х15х2,0 мм	200	50	15	2,0	4,97	318
18	ТПС250х50х15х2,0 мм	250	50	15	2,0	5,75	368
19	ТПС300х50х15х2,0 мм	300	50	15	2,0	6,54	417

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.
-----	------	----------	-------

Лист

7